

Advanced 2K Lak is een hoogwaardige tweecomponenten vloerlak op waterbasis die extra bestand is tegen zwarte schoenstrepen, krassen en vlekken. De lak heeft het milieukeurmerk binnenklimaat en biedt dus een goede werkomgeving tijdens het aanbrengen en draagt ook daarna bij aan een comfortabel binnenklimaat. Advanced 2K Lak is uitermate geschikt voor druk gebruikte ruimtes zoals openbare ruimtes, trappen en kantines.

- **Bevat geen isocyanaten**
- **IBR-gecertificeerd**
- **Extra duurzaam en krasbestendig oppervlak**
- **Geschikt voor druk gebruikte ruimtes**



Toepassingsgebied

Lakken van nieuw, onbehandeld, geschuurd en gelakt hout. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15 °C hebben (bij voorkeur ca. 20 °C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Vloeren die al gelakt zijn, moeten gereinigd worden met WOCA Intensiefreiniger voordat deze mat wordt geschuurd. Stofzuig grondig en veeg indien nodig de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stuk hout met het product te bewerken.
Fijnschuren	Korrel 120
Behandelen	Primer: 1 x WOCA Base Primer, naturel of wit. Lak: 2 x Advanced 2K Lak, mat of zijdemat
Verwerking dag 1	Breng WOCA Base Primer aan zoals getoond in de productvoorschriften. Breng Advanced 2K Lak zonder verharder en in gelijkmatige lagen met kleine bewegingen aan in de richting van de planken. Vermijd de vorming van plassen in de lak. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingsen te vermijden. Breng per dag maximaal 2 laklagen aan.
Verwerking dag 2	Schuren met korrel 150-200 voor de laatste laklaag. Meng WOCA 2K Verharder met de lak en schud deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór u dit weer in gebruik neemt. Zorgvuldig stofzuigen en breng de eindlaklaag aan. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer dan 24 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensiefreiniger gereinigd worden en tussentijds licht opgeschuurd worden.

Droogtijden

Droogtijd tussen lagen	2-4 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid
Licht gebruik	6 uur. Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst.
Volledig uitgehard	5 dagen. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5 dagen.
Opmerking	Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.



Technische gegevens

Basis	Waterbasis, urethaan
Dichtheid	1,00-1,05 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 30 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-25 °C
Viscositeit:	Circa 22 sec.
Verbruik	8-10 m ² /L
Glansgraad	Mat en zijdemat
Mengverhouding	100 ml verharder op 5 L lak
Houdbaarheid na mengen	Het mengsel moet binnen 5 uur na het mengen worden gebruikt, daarna verliest de verharder zijn werking.
Bewaren	+ 15-25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Max. 100 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 140 g VOC/L [Cat. A/i].
Verpakking	5 L
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-182
Gereedschap	Lakroller 9 mm microvezel Artikelnr. 88000

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.