

Werkblad Olie is een zuurstof uithardende olie die diep in het hout dringt en een duurzaam water- en vlekbestendig oppervlak vormt. Dankzij de olie laat de natuurlijke houtglans tot zijn recht komen en krijgt het oppervlak een natuurlijke, frisse uitstraling. Werkblad Olie is geschikt voor gebruik op onbehandelde, geolieerde of geschuurde oppervlakken.

- **Extra sterk tegen vuil en waterbestendig**
- **Natuurlijke uitstraling**
- **Geschikt voor alle houtsoorten**
- **Laat de glans en de houtnerfstructuur opvallen**
- **Voor levensmiddelen**



## Toepassingsgebied

Voor de basisbehandeling en het onderhoud van onbehandelde of vooraf met olie behandelde/geschuurde oppervlakken. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

## Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat zowel het hout als de olie minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Schuur het onbehandelde oppervlak met korrel 180. Verwijder alle schuurstof met een stofzuiger. Maak het oppervlak goed schoon met Intensiefreiniger, meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens af met schoon water. Na het schoonmaken, het oppervlak minimaal 8 uur laten drogen bij een temperatuur van 20°C. De olie goed doorroeren. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Fijnschuren	Korrel 180
Behandelen	Doe een hoeveelheid olie op een kwast en breng een egale, dekkende laag aan. Indien dit mogelijk is, raden we aan om ook de andere kant van het werkblad met een laag olie te behandelen. Laat de olie gedurende ca. 30 minuten bij een temperatuur van 20°C in het hout trekken. Breng extra olie aan op droog ogende plekken. Gebruik de rode WOCA-handboener om het hout met de houtnerf mee te polijsten. Dit verhoogt de weerstand van het oppervlak. Verwijder eventueel overtollige olie met een pluivrije katoenen doek. Er mag geen olie op het werkblad achterblijven. Als het oppervlak niet goed droog wordt gewreven, zal het kleverig aanvoelen. Laat het oppervlak ongeveer één uur rusten en herhaal daarna de stappen. Vóór gebruik, dient het oppervlak twee tot drie keer te worden behandeld. Voor de afwerking de olie nat inschuren met natschuurpapier (korrel 280-400). Daarna schoonvegen met een pluivrije katoenen doek.
Opmerking	Het werkblad moet minstens jaarlijks of wanneer nodig worden onderhouden. Voor een superieur resultaat, behandelt u het werkblad met Werkblad Olie of WOCA Onderhoudsgel. Is een grondige onderhoudsbeurt nodig? Doorloop dan de volledige procedure.

## Droogtijden

Droogtijden	Na het schoonmaken met Intensiefreiniger: 8 uur bij 20 °C.
Licht gebruik	Het geolieerde oppervlak kan na 24 uur uitharden, bij een temperatuur van 20 graden, worden gebruikt. Voorkom tijdens deze periode dat het oppervlak in contact komt met water.
Volledig uitgehard	1 week
Opmerking	De olie is na ongeveer één week volledig uitgehard. Wees daarom tijdens deze periode nog voorzichtig. Vloeistoffen moeten tijdens deze periode onmiddellijk worden opgeveegd. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 18% bedragen. De droogtijden verkorten bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid.

## Technische gegevens

---

Basis	Plantaardige oliecomponenten
Dichtheid	Circa 0,9 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 70 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30°C
Viscositeit:	Circa 35 sec.
Verbruik	12 -15 m <sup>2</sup> /L
Kleuren	Natuurlijk, wit, grijs, zwart en mahonie
Reiniging gereedschap	Reinigen met terpentine
Bewaren	+ 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 260 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	0,75 L

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep, artikelnr. 511025 Natuurzeep in spray, artikelnr. 510900
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511225
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525

## Contact

---

WOCA Nederland BV  
Aarhusweg 2-18  
9723 JJ Groningen  
T 050-3134400  
info@woca.nl  
www.woca.nl

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*