

Floorpaint Wit is een uniek product dat zorgt voor een volle beschermlaag. Het product is geschikt voor al het houtwerk, zoals vloeren en trappen. Het unieke watergedragen, polyurethaan gemodificeerde acryl verfsysteem is sneldrogend en slijtvast. Het oppervlak is eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Floorpaint Wit is milieuvriendelijk, NMP-vrij en VOS-arm.

- **Watergedragen, dekkende kleur**
- **NMP- vrij en VOS-arm**
- **Eénvoudig aan te brengen**
- **Slijtvast oppervlak (Woongebruik)**
- **Onderhoudsvriendelijk**



Toepassingsgebied Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12% bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd.</p> <p>De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of schuurresten. Eerder behandelde vloeren moeten eerst met korrel 120-150 worden opgeschuurd tot blank hout zichtbaar is. Grondig stofzuigen. Maak de vloer goed schoon met WOCA Intensiefreiniger en laat de vloer minimaal 8 uur drogen vóór het aanbrengen van de olie.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p> <p>Korrel 120 -150.</p>
Behandelen	<p>Primer: 1x WOCA Base Primer Nordic Wit [reduceert doorslag van inhoudsstoffen] Lak: 2x Floor Paint Wit</p>
Verwerking dag 1	<p>Breng WOCA Base Primer Nordic Wit aan zoals getoond in de productvoorschriften. Breng Floor Paint wit in gelijkmatige lagen aan in de richting van de planken met een microvezel lakroller 11mm. Vermijd vorming van plassen in de verf/ lak. Breng de verf/lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Breng per dag maximaal 2 lagen aan.</p>
Verwerking dag 2	<p>Polijst het gehele oppervlak met een paarse pad [GS 320], goed stofzuigen voor de volgende stap. Breng de tweede laag aan zoals de eerste laag en laat het oppervlak drogen. Bij onvoldoende dekking wordt geadviseerd om nogmaals tussen te polijsten en een 3e laag aan te brengen.</p>

Droogtijden

Droogtijd vóór tweede behandeling	4-6 uur bij 20 °C
Droogtijden	Ca. 24 uur bij 20 °C
Licht gebruik	12 uur
Volledig uitgehard	5-7 dagen bij 20 °C



Technische gegevens

Basis	Waterbasis, met urethaan versteekt acryl
Dichtheid	Circa 1,05 g/ml
Drogestofgehalte	>
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-25 °C.
Viscositeit	Circa 20-25 s per DIN Cup 4 bij 20 °C
Verbruik	8-10m ² /L
Glansgraad	Mat en zijdemat
Reiniging gereedschap	Gebruik water
Bewaren	+ 10-25 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Max. 100 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 140g VOC/L [cat. A/i].
Verpakking	2,5 L
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Vinyl en Lak Reiniger, artikelnr. 685025
Halfjaarlijks onderhoud	Vinyl en Lak Polish, artikelnr. 684025

Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaring. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.